



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«ХИМСНАБСТРОЙ»**  
(ООО «Химснабстрой»)  
Тел.: +375 (17) 213-13-25, 213-13-85  
[www.xcc.by](http://www.xcc.by) | e-mail: office@xcc.by



## **Технический лист на продукцию**

**ALPHAPOR («АЛЬФАПОР»)** – полистирол вспенивающийся (ПСВ).  
ТУ 2214-019-53505711-2010

### **Описание продукции:**

**ALPHAPOR** представляет собой продукт суспензионной полимеризации стирола в присутствии порообразователя. Вспенивающийся суспензионный полистирол выпускают в виде сферических частиц, поверхность которых обработана различными веществами, предотвращающими скопление электростатических зарядов при транспортировке и улучшающими технологичность полимера при переработке. **ALPHAPOR** по внешнему виду представляет собой полупрозрачные частички сферической формы молочно-белого цвета.

### **Область применения:**

**ALPHAPOR** предназначен для изготовления методом термоформования тепло- и звукоизоляционных материалов в виде пенополистирольных блоков, различных видов упаковки, а также для изготовления других технических изделий.

Тип SE (Self-Extinguishing) содержит присадки для защиты от воспламенения.

### **Основные физико-механические характеристики:**

№.	Характеристики	SE Самозатухающие марки				
		501	401	301	201	101
1.	Размер гранул, мм.	0,45 – 0,7	0,7 – 1,0	1,0 – 1,6	1,4 – 2,2	2,2 – 4,0
2.	Массовая доля частиц основной фракции, %, не менее	98	98	98	99	Не нормируется, определение обязательно
3.	Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup>	22 – 40	15 – 25	14 – 20	8 – 14	8 – 14
4.	Массовая доля пентанов, %	5,0 – 7,0	5,0 – 7,0	5,0 – 7,0	5,0 – 7,0	5,0 – 7,0
5.	Массовая доля воды, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6.	Массовая доля остаточного мономера, %, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.	Молекулярный вес	150000 - 250000	150000 - 250000	150000 - 250000	150000 - 250000	150000 - 250000

**Упаковка:** Термопластичные мешки массой 25±0,5кг (40 мешков на паллете 1100х1300х1430); Биг-бэги массой 840±8,4кг (дополнительно может быть установлен на поддон размером 1000х1200 мм по ГОСТ 9078).

**Хранение:** Хранение полистирола вспенивающегося вблизи источника открытого огня, вызывающего разогрев окружающего воздуха и полимера, может привести к воспламенению паров порообразователя (пентана) и, соответственно, полимера. Для обеспечения пожарной безопасности все помещения, где производится переработка, хранение полистирола вспенивающегося и пенополистирола должны быть снабжены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, которая должна обеспечивать 5-6-кратный обмен воздуха, а зона выделения летучих продуктов (зона переработки) – местной вытяжной вентиляцией с 8-кратным обменом воздуха.

**Транспортировка:** Автомобиль должен быть оборудован в соответствии с требованиями ДОПОГ (приложение В, часть 8). У водителя должно быть удостоверение на перевозку опасного груза - класса опасности.

Чтобы оставить заявку на полистирол вспенивающийся ALPHAPOR перейдите по [ссылке](#).